



# John Myrvang a.s

HEEN GRUSTAK PRESTMOEN GRUSTAK VESTSIDEN PUKKVERK TRANSPORT

**UTEN SAND OG STEIN- INTET BYGG**

3516 HØNEFOSS www.pukkogsand.no TLF. 32 18 18 00

## FDV – Dokumentasjon for natur og naturknust masse fra løsmasseforekomst

Forvaltning, Drift og Vedlikehold

### 1. FRAKSJONER – HEEN GRUSTAK

Varenummer	Fraksjon	Vare navn	Norsk Standard (NS-EN)
301	N 0/8 mm	Støpesand	12620:2002+A1:2008+NA:2016
302	N 0/3 mm	Mure - Pussesand	12620:2002+A1:2008+NA:2016
304	N 0/8 mm	Strøsand varm	
306	N 35/45 mm	Elvesingel	13242:2002+A1:2007+NA:2016
308	N 8/16 mm	Hagesingel	13242:2002+A1:2007+NA:2016
309	N 16/22 mm	Singel	13242:2002+A1:2007+NA:2016
311	N 45/60 mm	Singel	13242:2002+A1:2007+NA:2016
313	N 22/35 mm	Mellomsingel	13242:2002+A1:2007+NA:2016
314	N	Fyllingstein	
315	N 60/90 mm	Elvesingel	13242:2002+A1:2007+NA:2016
316	N 90/130mm	Elvesingel	13242:2002+A1:2007+NA:2016
317	N 130 ++ mm	Rundkamp	13242:2002+A1:2007+NA:2016
318		Natursingel/spesialsortert	
319	N 0/3 mm	Støtsand	1177 / HIC TESTET
320	NK 0/4 mm	Stenmel	13242:2002+A1:2007+NA:2016
322	NK 8/11,2 mm	Pukk	13242:2002+A1:2007+NA:2016
326	NK 11,2/16 mm	Pukk	13242:2002+A1:2007+NA:2016
329	NK 4/8 mm	Pukk	13242:2002+A1:2007+NA:2016
330	N	Toppmasse	
331	N	Fyllgrus	
332	N 0/8 mm	Fyllgrus harpet	13242:2002+A1:2007+NA:2016
335	Filtersand Kl. A	N 0/8mm	Bioforsk Tema 28 2007
337		Elvestein/Spesialblanding	
338	Kabelsand		13242:2002+A1:2007+NA:2016
350	NK 0/8 mm	Betongtilslag	12620:2002+A1:2008+NA:2016
354	NK 0/8 mm	Varm sand	
357	NK 11,2/16 mm	Betongtilslag	12620:2002+A1:2008+NA:2016
358	N 0/3mm	Betongtilslag	12620:2002+A1:2008+NA:2016
352	N 8/16 mm	Betongtilslag	12620:2002+A1:2008+NA:2016
353	N 16/22 mm	Betongtilslag	12620:2002+A1:2008+NA:2016
362	N 0/8 mm	Asfalttilslag	13043:2002+NA:2008
363	NK 4/8 mm	Asfalttilslag	13043:2002+NA:2008
364	NK 8/11,2 mm	Asfalttilslag	13043:2002+NA:2008
365	NK 11,2/16 mm	Asfalttilslag	13043:2002+NA:2008

## **2. PRODUKTETS ANVENDELSE**

Natur / Naturknust sand, singel og pukk som brukes til mure / pussesand, i sandkasser, under lekestativ (leveres m/HIC test og dokumentasjon hvis ønskelig), hagesingel, taksingel, til drenering, pyntestein i bed / langs husvegger / verandakasser. Trafostein til bruk i trafogruber. Kan også brukes som pyntestein i store bed. Fyllgrus (ubehandlet sand m/stein). Toppmasse N (Oppfyllingsmasse, kan være med stubb og stein)

Betong- og asfalttilslag brukes i produksjon av betong og asfalt.

## **3. SAMMENSETNING**

Hovedsakelig sammensatt av kubisk rundede/skarpkantede korn av granitt, gneis, feltspatisk bergart, sandstein og mafisk bergart. Ingen belegg på korn overflater, ingen forvitrede korn og ingen svake korn.

## **4. EGENSKAPER SOM PÅVIRKER MILJØ**

Produktet har ingen negative påvirkninger på miljøet

## **5. BRANN OG EKSPLOSJONSFARE**

Produktet er ikke brennbart

## **6. VERNETILTAK**

Det kreves i utgangspunkt ingen vernetiltak for håndtering av dette produktet.

## **7. VEDLIKEHOLD**

Produktet trenger ikke vedlikehold

## **8. STANDARDER OG GODKJENNINGER**

NS-EN 12620 – Betongtilslag

NS-EN 13043 – Tilslag for bituminøse masser og overflatebehandlinger for veger, flyplasser og andre trafikkarealer.

NS-EN 13242 – Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og veibygging.

Materialkvaliteten er godkjent brukt til veiformål.

Heen grustak produserer produktene etter gjeldende standarder og regelverk.

